

FICHA DE INFORMAÇÕES

Repiso 200

Regularizador

/ Descrição

REPISO 200 Regularizador (acrílico antiderrapante) – produto à base de água, ecológico, isento de solventes, composto de resinas acrílicas de alta qualidade, cargas minerais selecionadas, aditivos e quartzo, recomendado para a regularização fina de superfícies asfálticas e cimentícias, com excelentes propriedades de aderência e acabamento.

Produto intermediário para aplicação do revestimento de acabamento **REPISO 200**

Cores (resina acrílica colorida com rugosidade moderada) ou **REPISO 150 Regularizador**

(resina acrílica incolor) ou **Repiso 100 Cores** (tinta acrílica com alto teor de resinas).

/ Propriedades e Benefícios

O produto proporciona:

- absoluta resistência às intempéries;
- uma superfície com rugosidade moderada, antiderrapante e pronta para receber o revestimento de acabamento;
- fácil aplicação com mão de obra qualificada ou orientada;
- aplicação manual a frio, com auxílio de rodos especiais;
- aplicação sobre diversos tipos de pavimentos.

É comercializado pronto para o uso, bastando adicionar água limpa para que se tenha uma perfeita trabalhabilidade e homogeneização no momento da aplicação.

Utilizado como parte do sistema **REPISO Sport** e **REPISO Via**, proporciona maior resistência e regularidade ao pavimento, além de textura antiderrapante.

/ Aplicações e Usos

Regularização de pisos de base asfáltica e cimentícia em geral, proporcionando rugosidade moderada:

- quadras esportivas para o jogo de tênis;
- quadras poliesportivas, como intermediário/fundo para aplicação do **REPISO 150 Regularizador** ou **REPISO 100 Cores**;
- ciclovias;
- pista de caminhada/cooper;
- praças e calçadas.

/ Modo de utilização e Aplicação

Preparo da superfície:

- A superfície do pavimento deverá estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de óleos, graxas ou contaminantes que possam comprometer a aderência do produto.
- Recomendável que a superfície esteja com textura uniforme, sem marcas e/ou depressões e com caimento adequado para que se evite o acúmulo de água (isenta de poças) sobre o revestimento.

O preparo para cada tipo de superfície é recomendado abaixo:

Superfície	Tipo	Recomendação
Asfalto	Asfalto	• A superfície deverá estar perfeitamente regularizada através da utilização do produto <i>REPISO 500 Lama</i>.
Cimento novo/antigo	Rugoso (bom estado, com bom perfil de rugosidade)	• Promover lixamento leve da superfície, lavar para remover completamente o pó da superfície. • Recomendável a aplicação do produto <i>REPISO Primer Acrílico / Repiso Primer EP/PU</i> com função seladora.
	Liso / “queimado” (baixo perfil de rugosidade)	• Promover lixamento vigoroso da superfície, lavar para remover completamente o pó da superfície. • Recomendável a aplicação do produto <i>REPISO Primer EP/PU</i> com função seladora.

	Engordurado / com graxa	Promover a lavagem do piso através da utilização de solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem total (repetir a operação até desengraxar totalmente o local)
	Com umidade ascendente	Tratar o piso com produtos adequados de impermeabilização. Orientações e produtos serão fornecidos pelo nosso Departamento Técnico.
	Substrato fraco / esfarelando / soltando pó	- Tratar o piso com produtos adequados para endurecimento e melhor coesão da superfície. - Orientações e produtos serão fornecidos pelo nosso Departamento Técnico

- Nota¹: os procedimentos descritos acima podem e devem ser combinados dependendo da situação do substrato onde o revestimento será aplicado.*
- Nota²: para superfícies cimentícias, é recomendável a utilização dos produtos com função seladora REPISO 50 Primer Acrílico ou REPISO Primer EP/PU.*

Preparo do produto

- Obter um recipiente adequado (balde ou tambor vazio e limpo) para proceder com a diluição e homogeneização do material.
- Abrir a embalagem do produto.
- Colocar água limpa, na proporção de até 20% do produto a ser utilizado, no recipiente de homogeneização e, gradualmente, despejar o produto, procedendo com a mistura através de utilização de hélice acoplada em furadeira de baixa rotação (recomendável) ou utensílios manuais (madeira ou bastão em forma de pá ou remo).

Camada	Água (diluição)
1ª demão	até 20%
2ª demão	até 20%

Aplicação do produto

- A forma mais recomendada para a aplicação do produto é através da utilização de rolos metálicos manuais, com borracha de dureza específica.
- Despejar o produto gradualmente no piso e proceder com o espalhamento e acabamento utilizando o rolo metálico.
- Recomendável aplicar finas camadas do produto, de forma “raspada”, deixando apenas material suficiente para o preenchimento das irregularidades da base asfáltica ou cimentícia e deixar que se forme uma fina película sobre toda a superfície evitando-se a formação de macarrões “acumulo de produto formando uma linha na superfície”.
- O intervalo de tempo entre demãos pode variar de 2 a 4 horas, dependendo das condições climáticas no local, sendo que a aplicação de uma camada somente poderá ser aplicada quando a camada anterior estiver totalmente seca.

/ Observações:

- O produto é indicado para regularização da textura do piso, não acrescentando grande espessura ou reforço estrutural ao pavimento.
- Correção de depressões e/ou ondulações no piso deverão ser avaliadas por um técnico e corrigidas conforme sua especificação, sendo que os produtos do sistema REPIZO poderão fazer parte do procedimento de correção dessas imperfeições (há limitações quanto a utilização do produto em camadas grossas).
- Evitar a aplicação durante as horas de sol intenso.
- Não aplicar o produto sob chuva, quando a chuva é iminente ou quando a

temperatura do substrato estiver abaixo de 10°C ou acima de 40°C.

- Não aquecer o produto, pois o mesmo deverá ser aplicado a frio.
- A limpeza dos utensílios pode ser efetuada com água corrente enquanto o produto estiver úmido.

/ Consumo e rendimento

Tipo	Camadas	Consumo	Rendimento	Espessura
Piso novo ou antigo	2 demãos	0,6 Kg/m ² a 1,00 Kg/m ²	83 m ² /barrica 50kg a 50 m ² /barrica 50Kg	0,6 a 0,8 mm

O consumo/rendimento indicado acima é teórico e pode variar conforme a porosidade da superfície, diluição do produto, espessura das demãos e técnicas de aplicação.

/ Embalagem

Barrica de 50 kg

Este produto compõe os seguintes sistemas: **REPIZO VIA** e **REPIZO SPORT**.

/ Segurança

- Mesmo sendo um produto à base d'água, ecologicamente correto, ele pode ser nocivo em contato com a pele, olhos, inalação ou ingestão.
- É recomendável que o ambiente esteja ventilado no momento da aplicação do produto. Usar EPI's adequados durante o manuseio e aplicação: luvas, botas, máscara e óculos de proteção.
- O produto deve ser mantido fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância, por pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão, não provocar vômitos.
- Permanecendo qualquer sintoma, procurar um médico, levando a embalagem.

/ Validade e Armazenamento

- Validade de 12 (doze) meses da data de fabricação, desde que corretamente armazenado.
- Para produto parcialmente utilizado (embalagem aberta), mantido em ambiente coberto e ventilado, sem diluição e em sua embalagem original adequadamente fechada, o produto poderá ter uma validade de até 06 (seis) meses.
- Manter a embalagem sempre em lugar coberto, ventilado, longe de chamas, faíscas e outras fontes de calor.
- Armazenar na posição vertical e preservar a embalagem original intacta. Recomendável a utilização de paletes ou outros sistemas de armazenagem (não colocar o produto em contato direto com o piso).
- Empilhamento máximo de duas barricas de 50kg. Produto não classificado como carga perigosa.
- Em caso de derrame ou vazamento, sinalizar e isolar o local, utilizando areia, terra seca ou outro material absorvente e não combustível para conter o derrame.
- Recolher o material para descarte posterior.
- Para maiores informações recomenda-se a consulta da FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

/ Garantia

Este produto foi aprovado sob rigoroso controle de qualidade e a garantia e durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as instruções contidas no rótulo.

O seu desempenho depende de fatores alheios ao nosso controle e responsabilidade tais como: preparo e condições da superfície, manuseio, modo de aplicação e consumo do material.

Em caso de utilização inadequada, cessa-se a garantia. Outros esclarecimentos, consultar nosso departamento técnico – fone (11) 5093-0030.

Depto. Técnico

KUBRA | Expertise em Superfícies

Boletim técnico – 200.001

Data de revisão: 31/03/2016